



DUPLICAT

CLIENT: JOSEP C. AMBROS SALAT	ALBARÀ: 56580
OBRA: C/ COLOM, 497 (TERRASSA)	CLIENT/OBRA: 3697-1
LOCALIZACIÓ: ACOPI	S/REF: PAVIMENT 60 X 30 X 5
DATA DE PRESA: 27/05/2011	N/REF: CE-11088

**Rajoles de formigó. Ús exterior
(UNE-EN 1339:2004)**

Segons Anex F: Mesura de la resistència a flexió y càrrega de trencament

2

Dades per l'assaig

Distancia entre suports L (mm): 550

Amplada de la rajola b (mm): 300

Proveta	Gruix t (mm)	Carrega de trencament P		Modul de flexió T (Mpa)
		(kp)	(N)	
1	48,7	467	4577	5,3
2	52,5	497	4871	4,9
3	49,7	452	4430	4,9
4	51,6	482	4724	4,9
5	50,7	462	4528	4,8

Resultat per informe

Tipus de preparació de les prvbetes per l'assaig: CAP

Proveta	Carrega trencament P (kN)	Mòdul de flexió T (Mpa)
1	4,58	5,3
2	4,87	4,9
3	4,43	4,9
4	4,72	4,9
5	4,52	4,8

Mòdul de flexió T de la mostra assajada (Mpa): 5

Carrega de trencament P de la mostra assajada (kN): 4,62

