



CLIENT: JOSEP C. AMBROS SALAT
OBRA: C/ COLOM, 497 (TERRASSA)
LOCALIZACIÓ: ACOPI
DATA DE PRESA: 27/05/2011

ALBARÀ: 58462
CLIENT/OBRA: 3697-1
S/REF: Rajola Formigo
N/REF: CE-11112

Rajoles de formigó. Ús exterior
(UNE-EN 1339:2004)

Segons Anex E: Mesura de l'absorció d'aigua

2

Dades per l'assaig

Proveta	Massa Saturada M1 (g)	Massa Seca M2 (g)	Absorció d'aigua total W (%)
1	847,6	788,3	7,52
2	770,6	725,2	6,26
3	820,5	769,5	6,63
4	825,5	767,7	7,53

Absorció d'aigua total $W_{m,w}$ (%): 6,99%

